L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.
Via Olgiate, 15 -22070 Oltrona di San Mamette (CO) – Italy
Via della Bonifica, 4 -64010 Controguerra (TE) – Italy
Tel. +39 031 890588 – Fax +39 031 3532853
labo@lsfire.it – www.lsfire.it

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice TE01RF01 del 14.06.10 (G.U. n. 160 del 12.07.10)

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE
L.S.FIRE/NC22450/00000

(Come previsto dal D.M. 26.06.84 e successive modifiche del D.M. 03.09.01)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE D'ARREDAMENTO** (Allegato A 2.1 - D.2)

prodotto da: **DELIUS GMBH & CO. KG**
Goldstrasse, 16/18
33602 – Bielefeld - DE

denominato: **SUMBA**

impiegato come: Rivestimento per Mobile Imbottito

è attribuita in conformità alla UNI 9175 (2010) la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 IM (UNO I EMME)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 1 (UNO) allegati con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 30/06/2026

Il Direttore Tecnico
Luca Talamona

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl

RAPPORTO TECNICO DI PROVA **LSFIRE / NC22450/00000/04**

DITTA COMMITTENTE: **DELIUS GMBH & CO. KG**
Goldstrasse, 16/18
33602 – Bielefeld - DE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **SUMBA**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione del prodotto (come dichiarato dal Cliente): VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA

Imbottitura utilizzata:HR30 30 kg/m³
Risoluzioni applicate: -
Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) – Metodo **D**

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		**ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO**		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	**20 secondi**	**80 secondi**	**140 secondi**
IMBOTTITURA	1 °			
	2 °			
MANUFATTO	1 °- trama	POSITIVO (0 s)		
	2 °- ordito	POSITIVO (0 s)		
	1 °- trama		POSITIVO (0 s)	
	2 °- ordito		POSITIVO (0 s)	
	3 °			
	1 °- trama			POSITIVO (0 s)
	2 °- ordito			POSITIVO (0 s)
	3 °			

CATEGORIA
-UNO I EMME-

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE
- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01 Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato. La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 30/06/2026

IL DIRETTORE TECNICO
Luca Talamona

L'ESECUTORE DELLE PROVE
Marzia Manca

TE01RF01

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L. Via Olgiate, 15 - 22070 OLTRONA di S. MAMETTE (CO)

DITTA COMMITTENTE: **DELIUS GMBH & CO. KG**
Goldstrasse, 16/18
33602 – Bielefeld - DE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **SUMBA**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Foto:

La provetta prima della prova
campione 1

Il primo innesco sulla provetta
campione 1

Il secondo innesco sulla provetta
campione 1

Il terzo innesco sulla provetta
campione 1

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01 Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.

La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 30/06/2026

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L. Via Olgiate, 15 - 22070 OLTRONA di S. MAMETTE (CO)

DELIUS
TEXTILES 1722

IGNIFUGO ALL'ORIGINE
Scheda tecnica da redigersi su carta intestata della ditta committente
In unico esemplare, con timbro e firma in originale

SCHEDA TECNICA "C"

AZIENDA PRODUTTRICE: Delius GmbH & Co. KG
Goldstrasse, 16-18
33602 Bielefeld – DE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: "Sumba"

DESCRIZIONE: tessuto di arredamento prodotto in vari colori e disegni

Natura dei componenti: 100 % Polyolefinic FR
Altezza rotolo: 140 cm. per lunghezza variabile
Peso: 535 gr/mq
13 fili al cm in trama
34 fili al cm in ordito
Isotropo ☐ Anisotropo ☒X
Facce uguali ☐ Facce diverse ☒X

Lavorazione: tessitura

ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: tessitura

POSA IN OPERA: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce

IMPIEGO: arredamento

MANUTENZIONE: UNI 9175 (1/M)

Bielefeld, 11.06.2026

Delius GmbH & Co. KG

DELIUS GmbH & Co. KG
Goldstraße 16-18
33602 Bielefeld

Si dichiara che la presente **scheda tecnica** costituita da N° 1 pagine è stata depositata dal produttore a corredo della domanda di prova di reazione al fuoco ai sensi della normativa vigente presso l'archivio L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.r.l. e allegata al rapporto di prova n. L.S.FIRE / **NC 22450** del **30-06-2026**

L.S. FIRE
Testing Institute s.r.l.
IL DIRETTORE TECNICO
Luca Talamona

www.delius.de

DELIUS GmbH & Co. KG
Goldstraße 16-18
33602 Bielefeld

phone +49 521 543-0
fax +49 521 543-341
info@delius.de

Amtsgericht Bielefeld
HRA 16638
USt-IdNr: DE317117443

p.h.G.: DELIUS Geschäftsführungs GmbH
Amtsgericht Bielefeld HRB 42855
Geschäftsführer: Andreas Zimmermann,
Dr. Marc Schmidt