

L.S.FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L.

Via Olgiate, 15-22070 Oltrona di San Mamette (CO) – Italy Via della Bonifica, 4-64010 Controguerra (TE) – Italy Tel. +39 031 890588 – Fax +39 031 3532853 labo@lsfire.it – www.lsfire.it

TESTING INSTITUTE S.R.L.

Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'Interno con codice TE01RF01 del 14.06.10 (G.U. n. 160 del 12.07.10)



CERTIFICATO DI PROVA L.S.FIRE/NC13275/00000

(Come previsto dal D.M. 26.06.84 e successive modifiche del D.M. 03.09.01)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE D'ARREDAMENTO** (Allegato A 2.1 - D.2)

prodotto da: DELIUS GmbH & Co. KG

GOLDSTRASSE, 16/18 33602 BIELEFELD -DE

denominato: HAITI DELIMAR

impiegato come: Rivestimento per Mobile Imbottito

è attribuita in conformità alla UNI 9175 e UNI 9175/FA1 la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 IM (UNO I EMME)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Costituiscono parte integrante del presente certificato nº 1 (UNO) allegati con i risultati di prova e la documentazione tecnica del produttore.

Oltrona di San Mamette, 29-06-2020

II Direttore Tecnico

Il presente certificato di prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione di L.S. Fire Testing Institute srl

RAPPORTO TECNICO DI PROVA

LSFIRE / NC13275/00000/04

DITTA COMMITTENTE : DELIUS GMBH & CO. KG

Goldstrasse, 16-18 33602 - Bielefeld - DE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: HAITI DELIMAR

METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione @: 100% polyolefinic FR, peso: 630 g/m² - PUR HR 30 kg/m³

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	20 sec.	80 sec.	140 sec.
IMBOTTITURA	1 °			
	2°			
MANUFATTO	1 º	POSITIVO (1sec.)		
	2°	POSITIVO (1sec.)		
	1 º		POSITIVO (0sec.)	
	2 °		POSITIVO (0sec.)	
	3 °			
	1 °			POSITIVO (0sec.)
	2°			POSITIVO (0sec.)
	3 °			
				CATEGORIA
				CATEGORIA

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
 Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.

Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.
 La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 29/06/2020

IL DIRETTORE TECNICO

TE01RF01

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Emma Vier

Pag. 1 di 2

- UNO I EMME -

DITTA COMMITTENTE : DELIUS GMBH & CO. KG

Goldstrasse, 16-18 33602 - Bielefeld - DE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: HAITI DELIMAR

METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Foto:



campione 2
La provetta prima della prova



campione 2
Il primo innesco sulla provetta



campione 2
Il secondo innesco sulla provetta



campione 2
La provetta prima dello spegnimento esterno

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
 Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.
 La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 29/06/2020

TE01RF01

m

Pag. 2 di 2



SCHEDA TECNICA "C"

AZIENDA PRODUTTRICE:

Delius GmbH & Co. KG

Goldstrasse, 16/18 33602 Bielefeld - DE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: "Haiti Delimar"

DESCRIZIONE: tessuto di arredamento prodotto in vari colori e disegni

Natura dei componenti: 100 % Polyolefinic FR Altezza: 140 cm. per lunghezza variabile

Peso: 630 gr/mq

2200 den + 630 den in trama, 14 fili/cm 2200 den + 500 den in ordito, 17 fili/cm

Lavorazione: tessitura

ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: tessitura

POSA IN OPERA: sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce

IMPIEGO: arredamento

MANUTENZIONE: UNI 9175 (1/M)

Si dichiara che il prodotto commercialmente denominato "Haiti Delimar" è anisotropo a

facce diverse.

Data, 02.03.20

DELIUS GmbH & Co. KG Goldstraße 16-18

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE SCHEDA TECNICA E' STATA DEPOSITATA DAL PRO-DUTTORE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PROVA DI REAZIONE AL FUOCO AL SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

L.S. MRE

www.delius-contract.de

1/1

DELIUS GmbH & Co. KG Goldstraße 16-18 33602 Bielefeld

phone +49 521 543-0 fax +49 521 543-341 contract@deliustextiles.de Amtsgericht Bielefeld HRA 16638 USt-ldNr; DE317117443 p.h.G.: DELIUS Geschäftsführungs GmbH Amtsgericht Bielefeld HRB 42855 Geschäftsführer: Kai Hofmeister, Dr. Marc Schmidt