DELIUS
TEXTILES 1722

Dimout 300 DIMOUT

KMAT 61000074

Description du produit

Les rideaux dimout sont des tissus occultants capables de réduire la transmission de lumière habituelle de 40% à seulement 1%. Le degré d'obscurcissement est de 99%, en fonction de la couleur. Les tissus Dimout sont constitués d'un double satin avec une trame noire. Ces deux composants permettent d'obtenir un tissu très dense et fluide qui laisse à peine passer la lumière et qui possède d'excellentes propriétés acoustiques. Le Dimout est un classique parmi les occultants. Son tombé souple, ses bonnes propriétés acoustiques, les nombreux certificats attestant de son caractère difficilement inflammable et le certificat Öko Tex font de ce tissu d'occultation une merveille fonctionnelle. Son utilisation universelle est renforcée par une vaste palette de couleurs comprenant actuellement 60 coloris. Notre classique est également disponible en produit étroit en 150 cm de large . Si vous cherchez un tissu d'occultation pour le secteur Health &amp ; Care, nous vous recommandons notre Dimout avec un traitement antibactérien et purificateur d'air.

Des couleurs spéciales sont possibles sur demande .
Le Dimout devrait être utilisé partout où l'on recherche le calme et l'obscurité de jour comme de nuit. Il peut s'agir de la chambre d'un résident dans une maison de repos ou un hôpital, de toutes sortes de chambres d'hôtel, d'écoles et de crèches ou encore de rideaux de cabine dans un magasin de vêtements.

Détails techniques

Largeur du tissu	env. 300 cm
Poids par m²	env. 260 g/m²
Composition	100% Polyester FR
Difficilement inflammable	IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, C 1, BS 5867 Typ B, EN 13773, DIN 4102 / B1, BS 5867 Typ C
Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	note 4-5
Résistance au lavage à 40°C DIN EN ISO 105-C06	note 4-5
Résistance au lavage à 60°C DIN EN ISO 105-C06	note 4-5
résistance au lavage 72°C DIN EN ISO 105-C06	note 3
Modification des dimensions Lavage à 40°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	chaîne env. +/-1%, trame env. +/-1%
Modification des dimensions Lavage à 60°C DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	chaîne env. +/-2%, trame env. +/-1%
Changement de mesure Lavage 72°C	chaîne env. +/-4%, trame env. +/-2%
Degré d'obscurcissement	99%
Résistance au frottement DIN EN ISO 105-X12	sec: note 4-5, humide: note 4-5
Degré d'absorption sonore mesuré DIN EN ISO 354/DIN EN ISO 11654	0.65
Absorption acoustique	Classe C
Code de soins	

Quantités minimales de couleurs spéciales m	350
Informations complémentaires	
Stand	2026-11-08