



## Albero

Artikelnummer 33779, KMAT 61000310



## Produktbeschreibung

Albero ist Dekorations- und Möbelstoff in einem. Seine grobe, leinwandartige Struktur steht im Kontrast zum Glanz. Der natürliche Charakter wird unterstrichen durch die große Anzahl an Naturtönen, welche durch frische, klare Töne akzentuiert werden.

Als Vorhang bietet Albero mit seinem weichen Fall eine wohnliche Atmosphäre. Das Gewebe lässt diffuses Licht in den Raum fallen, verweigert aber den Einblick von Außen.

Als Möbelstoff ist er mit 40.000 Scheuertouren sehr strapazierfähig und sorgt für lang anhaltende Schönheit des Möbels. Albero gibt es auch als DELIGARD-Variante (Malta X DELIGARD), was bedeutet, dass der Stoff mit einer speziellen Rückseite ausgestattet ist, die ihn nässe- und schmutzresistent machen.

## Technische Details



<b>Gewebebreite</b>	ca. 140 cm
<b>Gewicht je m<sup>2</sup></b>	ca. 275 g/m <sup>2</sup>
<b>Zusammensetzung</b>	100% Polyester FR
<b>Schwerentflammbarkeit</b>	IMO 2010 FTP Code Part 8, IMO 2010 FTP Code Part 7, M 1, 1 / M, C 1, BS 5852 CRIB 5, BS 5867 Typ B, DIN EN 1021-2, DIN EN 1021-1, DIN 4102 / B1, DIN 4102 / B2 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

<b>Lichtechtheit</b> DIN EN ISO 105-B02	Note 4-5
<b>Waschbarkeit 40°C</b> DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
<b>Waschbarkeit 60°C</b> DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
<b>Waschbarkeit 72°C</b> DIN EN ISO 105-C06	Note 4-5
<b>Maßänderung Waschen 40°C</b> DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
<b>Maßänderung Waschen 60°C</b> DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
<b>Maßänderung Waschen 72°C</b> DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	
<b>Reibechtheit</b> DIN EN ISO 105-X12	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
<b>Scheuerfestigkeit nach Martindale</b> DIN EN ISO 12947-2 DIN EN 14465-2006	ca. 40000 Touren
<b>Pilling</b> DIN EN ISO 12945-2	Note 4-5 bei 2000 Touren
<b>Pflegekennzeichen</b>	
<b>Stand</b>	2024-04-27