DELIUS
TEXTILES 1722

Sumba DELIMAR

KMAT 61000168

1001 2001 5001 5002 8001 8002

Produktbeschreibung

DELIMAR Stoffe sind speziell für den Outdoorbereich entwickelt worden. Dieser Möbelstoff besteht aus der innovativen Faser Polyolefinic FR, die viele positive Eigenschaften permanent in sich vereint. Schwerentflammbarkeit, hohe Lichtechtheiten, Chlor- und Meerwasserechtheit und Witterungsbeständigkeit zeichnen diese besondere Faser aus. Die Dessins sind maschinenwaschbar bei 40°C und schnell trocknend, sodass sich Schimmel und Bakterien erst gar nicht bilden können.
DELIMAR Stoffe sind schadstofffrei, antistatisch und wasserabweisend.
Der Designklassiker darf bei der Outdoorgestaltung nicht fehlen. Der strukturierte Streifen Sumba ist in kräftigen Tönen erhältlich, aber auch in sanften Naturabstufungen.
DELIMAR Stoffe sollten in den Hotels und auf den Kreuzfahrtschiffen dieser Welt nicht fehlen. Mit ihren einprägsamen Strukturen sind sie eine Bereicherung für die Roof-Top Bar, den Poolbereich, die Outdoor-Loung, den Spa oder die Sommerterrasse. Aber auch Indoor schaffen sie ein besonderes Ambiente und bieten mit ihren Funktionen im Bereich der Pflegeleichtigkeit einen großen Mehrwert.

Technische Details



Gewebebreite	ca. 140 cm
Gewicht je m²	ca. 535 g/m²
Zusammensetzung	Höhe ca. 11 cm, Breite ca. cm 100% Polyolefinic FR
Schwerentflammbarkeit	IMO 2010 FTP Code Part 8, 1 / M, BS 5852 CRIB 5, DIN EN 1021-2, DIN EN 1021-1, CAL TB 117, NFPA 260

	Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.
Lichtechtheit **DIN EN ISO 105-B02**	Note 6
Waschechtheit 40°C **DIN EN ISO 105-C06**	Note 5
Waschechtheit 60°C **DIN EN ISO 105-C06**	Note 5
Maßänderung Waschen 40°C **DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077**	Kette ca. +/-1%, Schuss ca. +/-1%
Maßänderung Waschen 60°C **DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077**	Kette ca. +/-2%, Schuss ca. +/-1%
Meerwasserechtheit	4-5
Chlorwasserechtheit	4-5
Reibechtheit **DIN EN ISO 105-X12**	trocken Note 4-5, nass Note 4-5
Scheuerfestigkeit nach Martindale **DIN EN ISO 12947-2** **DIN EN 14465-2006**	ca. 40000 Touren
Pilling **DIN EN ISO 12945-2**	Note 4-5 bei 2000 Touren
Pflegekennzeichen	
Mindestmenge Sonderfarben m	100
Zusatzinformation	
Stand	2026-11-08